

ICEMA R 145/88

Liutinvapaa, kosteuskovettuva yksi-komponenttinen polyuretaaniliima.

Käyttö

Erilaiset asennusliimaukset. Tarttuu erittäin hyvin pohjattuun metalliin, sinkittyyn teräkseen, ruostumattomaan teräkseen, erilaisiin muovipintoihin, puulevyihin ja sementti-pohjaisiin levyihin.

Lukuisista liimausmahdollisuuksista huolimatta pitää aina tartuntaominaisuuksista kussakin tapauksessa varmistua käytännön liimauskokeella.

Työskentelyohjeet

Verkkoutuu kosteuden vaikutuksesta kiinteäksi kalvoksi. Riittävä kosteus reaktioon saadaan joko ilmasta tai liimattavista kappaleista. Jos halutaan nopeuttaa kovettumisreaktiota, voidaan sumuttaa vettä levitetyn liimakalvon päälle. Myöskin korotettu lämpötila nopeuttaa kovettumista.

Tekniset tiedot

Ominaispaino	1,50
Viskositeetti	14 Pas
Väri	valkoinen
Alin käyttölämpötila	+ 10 °C
Levitysmäärä	100-200g/m ²
Avoin aika	ilman vesisumutusta n. 5 min
	vesisumutuksella n. 2 min

Liimanlevitys

Liima levitetään patruunasta nauhamaiseen muotoon. Suuremmissa pinnoissa voidaan liima levittää tasaisesti esim. hammaslastalla. Liimattaessa tiheitä ja kuivia kappaleita vesisumutus on lähes välttämätön.

Puristaminen

Liimattavat kappaleet on pidettävä kevyessä puristuksessa niin kauan, kunnes liima on kovettunut. Liiman loppulujuus saavutetaan vasta muutaman päivän kuluttua.

Puristusaika

20 °C	40 °C	60 °C
10 min	5 min	3 min

Puhdistusaine

asetoni

Varastointi

Varastoidaan kuivassa tilassa ja 5 - 25 °C asteen lämpötilassa. Varastointikesto 6 kk.

Huomioikaa seuraava:

Kirjalliset ohjeemme, tekniset tiedot –esitteet, käyttöohjeet ja muut painotuotteemme on laadittu parhaan, omiin kokeisiimme ja tutkimustemme tuloksiin sekä omien käytännön kokemuksiimme perustuvan tiedon mukaisesti. Sama koskee myös antamaamme suullista informaatiota. Takaamme tuotteittemme saman pysyvän laadun. Vastuu niiden käytöstä ja niillä työskentelystä tulosten suhteen on kuitenkin Teidän, koska tuotteemme ovat silloin alttiina sellaisille tekijöille, joihin emme voi vaikuttaa. Käyttökäyttötekniikan opastuksemme suullisena, kirjallisena ja kokeissa on luonteeltaan sitoumuksetonta eikä vapauta Teitä tuotteittemme tarpeelliselta kokeilulta niiden sopivuudesta käyttötarkoituksiin ja käyttötapoihin. Muutoin ovat voimassa yleiset toimitusehtomme.