

RAKOLL EXPRESS LK-50

PVAc-liima poratappiautomaateille, joissa on korkeapainepumppu

Ominaisuudet

Rakoll Express LK-50 on korkealaatuinen PVAc-liima, joka on kehitetty tapitusautomaateille, joissa on korkeapainepumppu (painesuhde 1:30 - 1:40), jolla tarvittava ruiskutusaine saavutetaan. Rakoll Express LK-50 ei tartu metallipintoihin ja tarvitsee sen vuoksi vähän puhdistustaukoja.

Liimaluokitus

DIN EN 204 mukaan: D 2

Käyttö

- koneellinen poratapinliimaus
- automaattiset kasausliimauskoneet

Rakoll Express LK-50 soveltuu mm. seuraaville poratappiautomaateille: Koch, Lehbrink ja Nottmeyer.

Koneen säätö

Kone pitää säätää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Paras lopputulos saadaan, kun kone säädetään kokeilemalla. Rakoll Express LK-50:n viskositeetti on lämmöstä riippuvainen, sen vuoksi voi lämpötilan muuttuessa liiman annostuskin muuttua. Tarvittaessa pumpun painetta on vastaavasti säädettävä. Lyhyiden taukojen jälkeen ei suuttimia tarvitse puhdistaa, mutta joka tapauksessa aina pitää tarkkailla, että liiman annostus on normaali. Suositeltavaa on ennen pidemmän tauon alkua pyyhkiä suuttimet öljyyn kastetulla kankaalla.

Poratappien täytyy olla mittatarkasti valmistettu ja hienosti rihlattu ja poraukseen sopivat. Liimauksen loppulujuus riippuu ensisijaisesti poratappin sovitteesta ja liiman levitysmäärästä.

Puun värjäytyminen

Rakoll Express LK-10 ei värjää puuta.

Puhdistus

Suuttimet puhdistetaan tuoreena vedellä.

Kemiallis-tekniset tiedot

Perusaine: polyvinyylisetaatti
Väri: valkoinen, kuivana kirkas
Viskositeetti: 5000 mPa.s ± 15 %
Mitattuna Epprecht-viskosimetrillä TV

Filminmuodostus-
lämpötila: + 3 °C
pH-arvo: 6,5

Varastointi

Jäätymättömässä tilassa, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa.

Huomioikaa seuraava:

Kirjalliset ohjeemme, tekniset tiedot –esitteet, käyttöohjeet ja muut painotuotteemme on laadittu parhaan, omiin kokeisiimme ja tutkimustemme tuloksiin sekä omien käytännön kokemuksiimme perustuvan tiedon mukaisesti. Sama koskee myös antamaamme suullista informaatiota. Takaamme tuotteittemme saman pysyvän laadun. Vastuu niiden käytöstä ja niillä työskentelystä tulosten suhteen on kuitenkin Teidän, koska tuotteemme ovat silloin alttiina sellaisille tekijöille, joihin emme voi vaikuttaa. Käyttötekniinen opastuksemme suullisena, kirjallisena ja kokeissa on luonteeltaan sitoumuksetonta eikä vapauta Teitä tuotteittemme tarpeelliselta kokeilulta niiden sopivuudesta käyttötarkoituksiin ja käyttötapoihin. Muutoin ovat voimassa yleiset toimitusehtomme.