

RAKOLL BAZ 3000

Erikoissulateliiima BAZ-työstökeskuksille ja reunalistoituskoneille

Ominaisuudet

Korkeaviskootin EVA-pohjainen sulateliiima, jolla on erittäin hyvä tarttuvuus. Se on siististi levitettävissä eikä rihmaannu, jolloin vältetään laitteiden ja työkappaleiden tahriintuminen.

Käyttö

Sopii useimmille sulateliimaukseen soveltuville reunalistalaaduille.

Työskentelyohjeet

Kone säädetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Parhaat tulokset saavutetaan seuraavissa olosuhteissa:

BAZ-työstökeskus

Huoneen-, materiaalin ja liiman lämpötila	18 - 20 °C
Puunkosteus	8 - 10 %
Lämpötila telalla	160-180 °C
Ajonopeus	4-6 m/min

Reunalistoitus

Huoneen-, materiaalin ja liiman lämpötila	18 - 20 °C
Puunkosteus	8 - 10 %
Lämpötila telalla	190-210 °C
Ajonopeus	väh. 20 m/min

Lämmönkestävyys

Rakoll-sulateliiima BAZ täyttää lämmönkestävyydeltään ne vaatimukset, mitä vaaditaan huonekaluilta kylmien, kosteiden sekä kuivien ja ilmastoalueiden asuinolosuhteissa.

Lämmönkestävyys Rakoll-normin mukaisesti mitattuna nousevaa lämpötilaa käyttäen:

- BAZ-työstökeskus	+70 °C
- reunalistoitus	yli + 90 °C

Puhdistaminen

Liimapanu on puhdistettava säännöllisin väliajoin.

Reunamateriaali

Liimattavien listojen tulisi olla jännityksettömiä ja mahdollisimman suorina. Puunkosteuden tulisi olla 8 - 10 %.

Tiikkipuulistojen pitäisi olla liimauspäivänä valmistettuja.

Koivulistojen liimautuvuutta voidaan parantaa selvästi esikäsittelemällä listat ohennetulla Rakoll Express GXL-3 liimalla, jonka levitys tapahtuu parhaiten ruisku-levityksenä.

Huomioikaa seuraava:

Kirjalliset ohjeemme, tekniset tiedot –esitteet, käyttöohjeet ja muut painotuotteemme on laadittu parhaan, omiin kokeisiimme ja tutkimustemme tuloksiin sekä omien käytännön kokemuksiimme perustuvan tiedon mukaisesti. Sama koskee myös antamaamme suullista informaatiota. Takaamme tuotteitamme saman pysyvän laadun. Vastuu niiden käytöstä ja niillä työskentelystä tulosten suhteen on kuitenkin Teidän, koska tuotteemme ovat silloin alttiina sellaisille tekijöille, joihin emme voi vaikuttaa. Käytöntekninen opastuksemme suullisena, kirjallisena ja kokeissa on luonteeltaan sitoumuksetonta eikä vapauta Teitä tuotteitamme tarpeelliselta kokeilulta niiden sopivuudesta käyttötarkoituksiin ja käyttötapoihin. Muutoin ovat voimassa yleiset toimitusehtomme.