

## RAKOLL EXPRESS DKN

PVAc-liima poratappiautomaateille

### Ominaisuudet

Rakoll Express DKN on erittäin matala-viskoottinen PVAc-liima, joka on kehitetty tapitusautomaateille, jotka ruiskuttavat liiman poratapinreikään.

### Liimaluokitus

DIN EN 204 mukaan: D 1

### Käyttö

- koneellinen poratapinliimaus matalapaineautomaateilla

Rakoll Express DKN soveltuu mm. seuraaville poratappiautomaateille: Koch, Lehbrink, Nottmeyer, Ayen, Mayer, Pade, Morbidelli.

### Koneen säätö

Kone pitää säätää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Yleensä sopiva paine paineastiassa on n. 3 bar. Tauon alkaessa on hyvä pyyhkiä suuttimet kostealla sienellä. Koska Rakoll Express DKN:n viskositeetti on lämmöstä riippuvainen, pitää liiman annostelua tarkkailla riittävän usein. Liian pieni annostus heikentää liimauksen lujuutta.

Poratappien täytyy olla mittatarkasti valmistettu ja hienosti rihlattu ja poraukseen sopivat.

Liimauksen loppulujuus riippuu ensisijaisesti poratappin sovitteesta ja liiman levitysmäärästä.

### Puun esivalmistelu

Kappaleiden tulee olla siististi poratut, pölyttömät ja rasvattomat. Sovitetoleranssit pidentävät sitomisaikaa ja heikentävät loppulujuutta.

### Puun värjäytyminen

Rakoll Express DKN ei värjää puuta.

### Puhdistus

Suuttimet puhdistetaan tuoreena vedellä.

### Kemiallis-tekniset tiedot

Perusaine: polyvinyylisetaatti  
Väri: valkoinen, kuivana kirkas  
Viskositeetti: 150 mPa.s ± 10 % mitattuna Brookfield Typ HBT, Spindel 1/nopeus 20 kierr./min.

### Filminmuodostus-

lämpötila: + 6 °C

pH-arvo: 6,5

### Varastointi

Jäätymättömässä tilassa, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa.

Huomioikaa seuraava:

Kirjalliset ohjeemme, tekniset tiedot –esitteet, käyttöohjeet ja muut painotuotteemme on laadittu parhaan, omiin kokeisiimme ja tutkimustemme tuloksiin sekä omien käytännön kokemuksiimme perustuvan tiedon mukaisesti. Sama koskee myös antamaamme suullista informaatiota. Takaamme tuotteittemme saman pysyvän laadun. Vastuu niiden käytöstä ja niillä työskentelystä tulosten suhteen on kuitenkin Teidän, koska tuotteemme ovat silloin alttiina sellaisille tekijöille, joihin emme voi vaikuttaa. Käytöntechninen opastuksemme suullisena, kirjallisena ja kokeissa on luonteeltaan sitoumuksetonta eikä vapauta Teitä tuotteittemme tarpeelliselta kokeilulta niiden sopivuudesta käyttötarkoituksiin ja käyttötapoihin. Muutoin ovat voimassa yleiset toimitusehtomme.