



RAKOLL SUPERMELT PROFESSIONAL

Ominaisuudet

EVA-pohjainen sulateliima, jolla on korkea lämmönkesto ja erinomainen alkutarttuvuus.

Käyttö

Soveltuu melamiini-, muovi-, ja viilureuna-
nauhojen sekä puulistojen ja laminaatin
liimaukseen.

Työskentelyohjeet

Kone säädetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Parhaat tulokset saavutetaan seuraavissa
olosuhteissa:

Huoneen-, materiaalin ja liiman lämpötila	18 - 20 °C
Puunkosteus	8 - 10 %
Lämpötila telalla	180 - 200 °C
Ajonopeus	väh. 15 m/min

Lämmönkestävyys

Rakoll Eclipse 6733 täyttää lämmön-
kestävyydeltään ne vaatimukset, mitä vaaditaan
huonekaluilta kylmien, kosteiden sekä kuivien ja
ilmastoalueiden asuinolosuhteissa.

Lämmönkestävyys Rakoll-normin mukaisesti
mitattuna nousevaa lämpötilaa käyttäen +100 °C.

Puhdistaminen

Liimapannu on puhdistettava säännöllisin väli-
ajoin.

Reunamateriaali

Eri valmistajien reunanauhoilla on hyvin erilaiset
liimautumisominaisuudet, vaikkakin ne ovat
samaa materiaalia. Sen vuoksi suositlemme
tuntemattomien toimittajien nauhojen testausta.

Kemiallis-tekniset tiedot

Perusaine:	EVA
Väri:	Beige
Viskositeetti:	115000 mPa.s mitattuna Brookfield HB, + 204 °C
Pehmenemispiste:	n. +110 °C

Varastointi

Varastoidaan kuivassa ja viileässä paikassa.

Huomioikaa seuraava:

Kirjalliset ohjeemme, tekniset tiedot –esitteet, käyttöohjeet ja muut painotuotteemme on laadittu parhaan, omiin kokeisiimme ja tutkimustemme tuloksiin sekä omien käytännön kokemuksiimme perustuvan tiedon mukaisesti. Sama koskee myös antamaamme suullista informaatiota. Takaamme tuotteittemme saman pysyvän laadun. Vastuu niiden käytöstä ja niillä työskentelystä tulosten suhteen on kuitenkin Teidän, koska tuotteemme ovat silloin alttiina sellaisille tekijöille, joihin emme voi vaikuttaa. Käyttötekniinen opastuksemme suullisena, kirjallisena ja kokeissa on luonteeltaan sitoumuksetonta eikä vapauta Teitä tuotteittemme tarpeelliselta kokeilulta niiden sopivuudesta käyttötarkoituksiin ja käyttötapoihin. Muutoin ovat voimassa yleiset toimitusehtomme.